

PAREXLANKO

NOTRE SOLUTION
DOUCHE À L'ITALIENNE

JETEZ-VOUS À L'EAU !



Plus d'infos !



Service Clients	Renseignements Techniques
0 826 08 20 20 Service 0,15 € / min + prix appel	0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel
NOUVEAU ! parextech@parexlanko.com	

PAREXLANKO

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

ParexGroup S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com YouTube

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

RESSOURCES GRAPHIQUES / Juillet 2020 - Crédit photos: Shutterstock - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

598

PROLI IMPER

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL) SOUS CARRELAGE



LES + PRODUIT

- ▶ Spécial douche à l'italienne
- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Neuf et Rénovation

DOMAINES D'APPLICATION

- ▶ Assure l'étanchéité des sols avec ou sans siphon et des murs de locaux humides et très humides, en collectif comme en privatif, en neuf comme en rénovation

- Douches à l'italienne privées ou collectives
- Vestiaires collectifs
- Plages de piscines intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Outils	Consommations			Délais de séchage	
		1 ^{ère} couche	2 ^{ème} couche	Pour les 2 couches	Entre 2 couches	Avant pose du carrelage
Étanchéité (SEL)	Rouleau à poils longs 18 mm ou peigne V4 ou plateau	700 g/m ² environ	650 g/m ² environ	1,35 kg/m ²	1 à 2 h	5 à 6 h
Protection (SPEC)	Rouleau à poils mi-longs 8 mm	400 g/m ² environ	400 g/m ² environ	0,8 kg/m ²	30 min à 1 h	3 à 4 h



NOTRE SOLUTION DOUCHE À L'ITALIENNE

EN 4 ÉTAPES

1

RÉALISER LA FORME DE PENTE

194 LANKO CHAPE EXPRESS

Mortier de chape prêt à gâcher à prise rapide

- Réalisation de formes de pente
- Pose d'étanchéité 4 h après mise en œuvre



Afin d'assurer un bon écoulement des eaux la forme de pente doit être $\geq 1\%$. La forme de pente doit être mise en œuvre sur barbotine d'accrochage fraîche réalisée avec 1 volume de 751 LANKO LATEX + 1 à 2 volumes d'eau et 2 volumes de 194 LANKO CHAPE EXPRESS.

2

ÉTANCHER

598 PROLI IMPER

Système d'étanchéité sous carrelage

- Sols et murs
- Neuf et rénovation



Traiter les points singuliers en particulier : jonctions sol-mur et mur-mur avec la bande d'étanchéité PROTECTBAND noyée dans la 1^{ère} couche de 598 PROLI IMPER.

3

COLLER

526 PROLI AQUA

Mortier-colle spécial pièces humides

- Formats jusqu'à 3 600 cm²
- Idéal pâtes de verre et émaux
- Hydrofugé



ÉGALEMENT POSSIBLE AVEC...

5024 PROLIDAL MAX

5074 PROLICRÈME

- Sol format jusqu'à 3 600 cm²
- Mur format jusqu'à 2 200 cm²

- Sol format à partir de 3 600 cm²
- Mur format jusqu'à 3 600 cm²

4

JOINTOYER

PERFECT COLOR

Joint de carrelage époxy 2 à 12 mm

- Excellente résistance à l'humidité
- Finition lisse et fine
- Spécial déco : 21 coloris



LE CARRELAGE N'EST PAS ÉTANCHE !

Même si le carrelage est le revêtement de prédilection des locaux humides, les risques d'infiltration d'eau existent, en particulier aux jonctions mur-sol, mur-mur et aux points singuliers (passages de tuyauteries, canalisations, siphons...). L'infiltration d'eau aura pour conséquences le décollement des carreaux, la dégradation des supports et de possibles dégâts dans les pièces adjacentes.

Il est donc essentiel de protéger les supports avant la pose de carrelage avec 598 PROLI IMPER.

Source SNMI «Solution SPEC et SEL» consultable sur www.desmortiersdesidees.com